

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẮC THẨM NGANG
Công ty Đông Nam Phú
Hotline: 0982 985059

Các chỉ tiêu (Properties)	Phương pháp thử (Method)	Đơn vị (Unit)	BẮC THẨM NGANG	
			RID 200	RID 300
I. BẮC THẨM				
Bề rộng	ASTM D 3774	mm	200	300
Chiều dày	TCVN 8220	mm	8.0	
Khả năng thoát nước tại áp lực 100 KPA	ASTM D 4716	$\text{mx}10^{-6}\text{m}^3/\text{s}$	80 ÷ 140	
Lực chịu nén	ASTM D 1612	kPa	> 250	
Độ giãn dài khi đứt	ASTM D 4595	%	< 25	
II. VỎ LỌC				
Lực kéo giật	TCVN 8871-1	N	> 250	
Lực kháng xuyên thủng thanh	TCVN 8871-4	N	> 100	
Cường lực kháng bụi	TCVN 8871-5	kPa	> 900	
Hệ số thấm	ASTM D 4491	$\text{x}10^{-4}\text{m}/\text{s}$	≥ 1.4	
Kích thước lỗ O ₉₅	TCVN 8871-6	mm	< 0.075	